

Karta Produktu

ALTEK 160/220R

Produkt przeznaczony do produkcji pap dachowych i uszczelnień

1. Właściwości

Właściwość	Jednostka	Metoda badania	Wynik	
			min	max
Penetracja 25°C	0,1 mm	EN 1426	160	220
Temperatura mięknięcia(PiK)	°C	EN 1427	35	43
Temperatura łamliwości Fraass	°C	EN 12593		-15
Temperatura zapłonu	°C	EN ISO 2592	220	
Rozpuszczalność	M.-%	EN 12592	99	
Odporność na starzenie		EN 12607-1		
Zmiana masy	M.-%			1,0
Wzrost temperatury mięknięcia	°C	EN 1427		11
Pozostała penetracja	%	EN 1426	37	

Produkt dostępny w postaci ciekłej, w autocysternie.