

## Karta Produktu

### COVREX H90/100

#### 1. Właściwości

Właściwość	Jednostka	Metoda badania	Wynik	
			min	max
Penetracja 25°C	0,1 mm	EN 1426	0	6
Temperatura mięknięcia( PiK )	°C	EN 1427	90	100
Temperatura zapłonu	°C	EN ISO 2592	300	
Rozpuszczalność	M.-%	EN 12592	99	
Gęstość w 25°C	Kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3838	1000	1100
Utrata masy po ogrzaniu	M-%	EN 13303		0,1

Produkt dostępny w postaci ciekłej, w autocysternie.

Max. temperatura przechowywania 200°C

Max. temperatura pracy 230°C