

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr KR-CPR-TP-18/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Lepiszcze specjalne Nazwa handlowa: Kromatis 160/220	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Jest przeznaczony w inżynierii komunikacyjnej do wytwarzania kolorowych mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na gorąco”, przeznaczonych do wykonywania warstw ścieralnych nawierzchni drogowych, ścieżek rowerowych, chodników dla pieszych, przejść dla pieszych.	
3. Producent	TOTAL Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Wytwórnia: Terminal Asfaltów Drogowych Ul. Leśna 8 59-330 Ścinawa	
4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony	Nie dotyczy	
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	4	
6. Norma zharmonizowana	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0014	
Jednostka notyfikowana	W systemie oceny 4 certyfikacja nie wymagana.	
7. Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Krajowa Ocena Techniczna / Metoda Badań
Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji	160-220 (0,1 mm)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN1426:2015
Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji	46-50(°C)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN1427:2015
Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji	≤-12 (°C)	Krajowa Ocena Techniczna Nr

		IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN12593:2015
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Krajowa Ocena Techniczna/ Metoda Badań
Odkształcenie sprężyste	≥40(%)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN 13398:2012
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym metodą Clevelanda	≥240(°C)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN ISO2592:2008
Odporność na magazynowanie w 105°C przez 7 dni (stabilność) - różnica temperatury pięknięcia PiK - różnica penetracji w temperaturze 25 °C	≤2,0(°C) ≤5,0(0,1mm)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN 13399:2012
Zasadnicze charakterystyki (po RTFOT)	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Metoda Badań
Zmiana masy - wzrost - spadek	≤1,0(%) ≤1,0(%)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN 12607-1:2014-12
Odporność na starzenie w 163 °C. Spadek penetracji w temperaturze 25 °C	≤20(%)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN 1426:20015
Odporność na starzenie w 163 °C. Zmiana temperatury mięknięcia: -wzrost -spadek	≤6,5()°C ≤2,5 (°C)	Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM – KOT-2017/0014 PN-EN 1427:2015
<p>8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.</p> <p style="text-align: center;">W imieniu producenta podpisał (-a)</p> <p>.....Bożena Groszek – Dyrektor ds. Operacyjnych..... TOTAL-POLSKA Sp. z o.o. (nazwisko i stanowisko) Dyrektor Operacyjny</p> <p>...Ścinawa, 28.01.2020r..... (miejsce i data wydania)</p> <p style="text-align: right;">.....Bożena Groszek..... (podpis)</p>		