

Karta Produktu

Stelox 85/25

Produkt przeznaczony do produkcji pap dachowych i uszczelnień

1. Właściwości

Właściwość	Jednostka	Metoda badania	Wynik	
			min	max
Penetracja 25°C	0,1 mm	EN 1426	20	30
Temperatura mięknięcia(PiK)	°C	EN 1427	80	90
Temperatura łamliwości Fraass	°C	EN 12593		-10
Temperatura zapłonu	°C	EN ISO 2592	250	
Rozpuszczalność	M.-%	EN 12592	99	
Gęstość w 25 °C	Kg/m3	EN ISO 3838	1000	
Utrata masy po ogrzaniu	M.-%	EN 13303		0,5

Produkt dostępny w postaci ciekłej, w autocysternie oraz w blokach zapakowanych na paletach.

Max. temperatura przechowywania 200 °C.