

Karta Produktu

Styrelf 45/80-65

1. Opis produktu

Styrelf 45/80-65 Jest asfaltem modyfikowanym przeznaczonym do zastosowania w warstwach ścieralnych oraz do zastosowań specjalnych.

2. Właściwości

Właściwość		Jednostka	Metoda badania	Wynik
Penetracja 25°C		0,1 mm	EN 1426	45-80
Temperatura mięknięcia(PiK)		°C	EN 1427	≥65
Kohezja	Siła rozciągania (metoda z duktylometrem, rozciągania 50mm/min)	J/cm2	EN 13589 EN 13703	≥2 w 10°C
Odporność na starzenie (RTFOT)	Zmiana masy	%	EN 12607-1	≤0,5
	Pozostała penetracja	%	EN 1426	≥60
	Wzrost temperatury mięknięcia	°C	EN 1427	≤8
Temperatura zapłonu		°C	EN ISO 2592	≥235
Temperatura Łamliwości (Fraass)		°C	EN 12593	≤-15
Nawrót sprężysty w 25°C		%	EN 13398	≥80
Zakres plastyczności		°C	Podpunkt 5.2.8.4. EN 14023	NR
Stabilność magazynowania. Różnica temperature mięknięcia.		°C	EN 13399 EN 1427	≤5
Stabilność magazynowania. Różnica penetracji.		0,1mm	EN 13399 EN 1426	NR
Spadek temperatury mięknięcia po Starzeniu wg EN 12607-1		°C	EN 1427	TBR
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu wg 12607-1		%	EN 13398	≥60

NR-No requirement (brak wymagań)

TBR – to Be Reported (do zadeklarowania)